

PAINEL ONDUTHERM ÓPTIMA

FICHA TÉCNICA (H16)

06/2026
Referência: 05--

ONDUTHERM ÓPTIMA

Características

Comprimento (EN324-1)	250 cm (-3;0 mm)
Largura (EN324-1)	60 cm (-3;0 mm)
Espessura (EN324-1)	Var. (-0;+5 mm)
Peso por placa	Variável
Peso por m ²	Variável
Superfície útil	1,5 m ²
Esquadria (EN324-2)	0 (± 1.5mm/m)



Informação Geral

► Campo de aplicação

Utiliza-se em obras novas ou de restauro/reabilitação de coberturas inclinadas. Devido às suas excepcionais características permite um elevado isolamento térmico das coberturas.

► Descrição do material

Painel Sandwich ONDULINE ref.ª Ondutherm é um painel com duas faces e núcleo em isolamento de **elevada performance térmica PIR**. É constituído por uma face de aglomerado hidrófugo e núcleo de isolamento térmico em PIR. A face inferior poderá ser composta por diversos tipos de acabamentos (Abeto, Gesso, Aglomerado etc.). A comercialização é feita em painéis standards com várias espessuras dos seus componentes que poderão ser alterados de forma a satisfazer as necessidades específicas de cada obra.

► **Cor:** Variável

► Instalação

Consultar manual de instalação disponível em:

www.onduline.pt

► Manuseamento e armazenamento

O painel Ondutherm vem embalado em paletes cintadas. Estas cintas apenas devem ser cortadas no momento da instalação imediata, sob pena de poderem verificar-se deformações/empenos nos painéis. Até ser instalado, o painel Ondutherm deve ser armazenado em local seco e não exposto diretamente ao sol, de preferência em local fechado.

Caraterísticas técnicas

PAINEL SANDWICH ONDUTHERM			
Composição do painelsandwich:	Face superior	Núcleo PIR	Face inferior
Densidade nominal	670kg/m ³	35 kg/m ³	Variável
Espessura	16 mm	50, 65 e 75 mm	---
Coef. De Cond. Térmica λ (w/m°C)	0,13	0,022	---
Resistência à flexão (N/mm ²)	14	---	---
Resistência à tração (N/mm ²)	0.45	---	---
Conteúdo de humidade (% Vol)	5-13%	---	---
Resistência ao fogo	--	Consulte-nos	Variável.

Tipo de Pannel	Dimensões (mm)	Secção (mm)	Peso (Kg/m²)	Resistência térmica R (m² °C/W)
H16+PIR50+OSB	2500X600	76	17.38	2.45
H16+PIR65+OSB	2500X600	91	17.85	3.13
H16+PIR75+OSB	2500X600	101	18.73	3.59
H16+PIR50+H10	2500X600	76	17.35	2.44
H16+PIR65+H10	2500X600	91	17.88	3.12
H16+PIR75+H10	2500X600	101	18.23	3.58
H16+PIR50+H16	2500X600	82	21.37	2.51
H16+PIR65+H16	2500X600	97	21.90	3.19
H16+PIR75+H16	2500x600	107	22.25	3.65
H16+PIR50+H19	2500X600	85	23.38	2.53
H16+PIR65+H19	2500X600	100	23.91	3.21
H16+PIR75+H19	2500x600	110	24.26	3.67
H16+PIR50+FAN10	2500X600	76	15.95	2.46
H16+PIR65+FAN10	2500X600	91	16.48	3.14
H16+PIR75+FAN10	2500x600	101	16.83	3.60
H16+PIR50+CM	2500X6	76	21.35	2.42
H16+PIR65+CM	2500X6	91	21.88	3.10
H16+PIR75+CM	2500x60	101	22.23	3.55
H16+PIR50+YF	2500X6	78.3	21.23	2.43
H16+PIR65+YF	2500X6	93.3	21.75	3.11
H16+PIR75+YF	2500x60	103.3	22.10	3.56

Características dos acabamentos (Face inferior)			
	λ (W/m°C)	Densidade média (Kg/m³)	Espessura (mm)
Friso de Abeto Natural (FAN)	0,12	>700	10 (±0,5 mm)
Gesso Cartonado (YF)	0,25	790	12 (±0,5 mm)
Madeira/cimento	0,23	>1200	10 (±0,7 mm)
OSB3	0,13	>600	10 (±0,8 mm)

NOTA IMPORTANTE:

Os dados térmicos do pannel Ondutherm, foram calculados com base nas declarações dos respetivos fabricantes dos componentes utilizados para fabrico do pannel.

Nos painéis com acabamento a **Gesso (YF)**, o vão máximo admissível recomendado é de **62,5 cm** entre eixos de apoio. No pannel com **PIR de 50 mm**, o espaçamento máximo entre eixos de apoio, deverá ser de **83,3 cm**. Nas restantes referencias, o afastamento máximo entre eixos de apoio, poderá ser 1,25m, considerando cargas normais regulamentares para um telhado*. No entanto, os afastamentos entre apoios devem ser sempre calculados e o cumprimento regulamentar (cargas máximas admissíveis, flechas máximas, etc.), ser confirmado pela especialidade de estruturas, em função da composição do pannel e das caraterísticas dos materiais. Estas informações poderão sofrer alterações sem qualquer aviso prévio, sempre que haja alterações nas caraterísticas dos componentes do pannel.

*Estes afastamentos foram verificados por meio de cálculo empírico e considerando uma carga total majorada de 2,65 KN/m² e uma flecha máxima de L/200.

O Quadro referente ao acabamento FAN10 (Friso de Abeto Natural) e as caraterísticas deste acabamento, são também válidas para as todas as referências de Friso envernizado (FAB10, FAB10 (Mel), FAB10 (Nogal), FABD10 (Decapé Branco)) dado que têm as mesmas caraterísticas térmicas e de resistência mecânica.

A ONDULINE não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e não recomendado pelos seus serviços técnicos.